

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AMBIENTAIS

CLASSIFICAÇÃO

	Norma	Desempenho Tarkett
Tipo de produto	ISO 10582	Pavimento heterogéneo polivinílico de clorido sobre espuma (ISO 10582)
Classificação Doméstica	ISO 10874	23 Intenso
Classificação Comercial	ISO 10874	33 Intenso

CARACTERÍSTICAS

	Norma	Desempenho Tarkett
Tratamento de superfície	-	Top Clean XP, X-TREME
Espessura total	ISO 24346	4,50 mm
Espessura da Camada de desgaste	ISO 24340	0,55 mm
Nível de reflexão (%)	-	Por favor consulte a página do produto.
Peso total	ISO 23997	8 kg/m²
Conteúdo camada desgaste	ISO 10582	TYPE1
Método de instalação	-	Click
Arestas biseladas	-	Bisel 4 lados
Tipo de formato	-	Régua, Mosaico
Unidade por caixa	-	7, 5, 9, 3
Superfície por caixa	-	1,610 m², 1,790 m², 1,750 m², 1,460 m²

DESEMPENHOS PARA A MARCAÇÃO CE

	Norma	Desempenho Tarkett
Eletrical Propensity	EN 1815	Antiestático ( $\leq 2$ kV)
Declaração de Desempenho #	EN 14041	0197-0010-DOP-2016-08
Reacção ao fogo	EN 13501-1	BFL_S1
Propriedades anti-derrapantes	DIN 51130	R9
Propriedades anti-derrapantes	EN 13893	Class DS ( $\mu \geq 0,30$ )
Resistência térmica (m²·K/W)	ISO 10456	,0.0400

PERFORMANCES TÉCNICAS

	Norma	Desempenho Tarkett
Punçamento Mobiliário	EN 424	Sem danos
Isolamento impacto sonoro - $\Delta L_w$	EN ISO 717-2	3 db
Punçamento Cadeiras de rodízios	ISO 4918	Sem danos
Pavimento radiante	-	Sim (Máximo 27°C)
Solidez da cor à luz	ISO 105-B02	GE6
Estabilidade dimensional	ISO 23999	0,10 %

SUSTENTABILIDADE, AMBIENTE & QUALIDADE DO AR INTERIOR

	Norma	Desempenho Tarkett
Reciclabilidade	-	100 %
Conteúdo total reciclado	-	36 %

	Norma	Desempenho Tarkett
ReStart® Ready	-	Sim
Conteúdo Ftalatos	-	100% Livre de ftalatos
Emissões TVOC após 28 dias	EN 16516	PLATINUM
EPD Disponível	-	Sim